

## 75 - 84 皮革用ロマンクリヤー S

### 製品紹介

75 - 84 皮革用ロマンクリヤー S は、速乾性ラッカータイプのウレタン樹脂塗料です。塗膜の成膜は溶剤の揮発により完了しますので、乾燥性はラッカーと同等です。

ラッカーとの相溶性は良好で、**主にラッカーと混合して艶の向上や耐寒性・屈曲性等の物性を向上させる**ために使用します。但し、ロマンクリヤー S は熱可塑性樹脂のため耐熱性が要求される仕上げに対しての使用は避けて下さい。

希釈するシンナーは、11 - 87 皮革用 DP シンナー又は 11 - 81 ウレタンシンナー K を使用して下さい。

### 性状

外 観 透明粘稠液体  
不揮発分 30 ± 2 %

### 特 長

- 1 . ラッカーと同等の乾燥性で速乾性である
- 2 . 硝化綿ラッカーとの相溶性が良好である
- 3 . 硝化綿ラッカーとの混合使用で艶や物性の向上が期待できる

### 使用方法 (例)

75 - 84 皮革用ロマンクリヤー S	5 ~ 10	部
71 ライン 皮革用ラッカー類	100	部
11 - 87 皮革用 DP シンナー 又は 11 - 81 皮革用ウレタンシンナー K	400 ~ 200	部

### 注意事項

- 1 . 75-84 皮革用ロマンクリヤー S は熱可塑性樹脂のため耐熱性が要求される仕上げに対しての使用は避けて下さい。
- 2 . 有機溶剤を使用していますので、塗装の際は十分換気を行なって下さい。
- 3 . 引火性のある有機溶剤を使用していますので、火気に十分注意して下さい。
- 4 . 需要家各位で充分御検討の上御使用下さいますようお願い致します。