

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

御中



〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

Tel. 0297-61-8031 FAX 0297-61-8032

製品名 美水木ステイン 各色

88-4XXX

--	--	--

試験項目	試験成績	試験方法
1 耐酸性	合格	5%酢酸水溶液 24時間スポット
2 耐アルカリ性	痕跡あり (黒変)	5%炭酸ナトリウム水溶液 24時間スポット
3 耐水性	合格	水道水 24時間スポット
4 耐アルコール性	合格	60%エタノール水溶液 24時間スポット
5 耐溶剤性①	やや痕跡	キシレン 24時間スポット
6 耐溶剤性②	合格	塗料用シンナー 24時間スポット
7 耐シンナー性	やや痕跡	11-02ラッカーシンナー 24時間スポット
8 耐マジック性	痕跡あり	黒色マジック、赤色マジック 24時間後ベンジン拭き取り
9 耐クレヨン性	やや痕跡	黒色クレヨン、赤色クレヨン 24時間後ベンジン拭き取り
10 耐インキ性	痕跡あり	黒色インキ、赤色インキ 24時間スポット
11 耐湿熱性	合格	300ccビーカー沸騰水 15分
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
備考	物性試験 素材：ナラ突き板 塗装：刷毛塗り 原液塗装 2回塗 養生期間：1週間	