## <u>塗膜性能試験表</u>

140	. 1 .
7441	П
11111	-

## union ユニオンペイント株式会社

〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸1650-1 Tel 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名 88-610 美水木アク止めシーラー

	試 験 項 目	試 験 成 績	試 験 方 法
1	塗 膜 硬 度	НВ	鉛筆硬度 三菱ユニ
2	密 着 性	合 格(100/100)	2㎜間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
3	寒熱繰り返し	合 格	60℃×2時間、-20℃×2時間 5サイクル
4	耐湿熱性	やや痕跡	150ccコーヒーカップ沸騰水 60分放置
5	耐水性	合 格	水道水 24時間スポット
6	耐シンナー性	合 格	塗料用シンナー 24時間スポット
7	耐アルコール性	合 格	60%エタノール水溶液 24時間スポット
8	耐 酸 性	合 格	5%酢酸水溶液 24時間スポット
9	耐アルカリ性	素地黒変	5%炭酸ナトリウム水溶液 24時間スポット
	※試験素材:ナラ突き板、塗装条件	:刷毛1回塗り、乾燥条件:	常温で1週間養生
備			
<del>-</del>			

※本情報は当社が上記の条件で試験を行なった結果であり、素材や条件の違い等によって結果の異なる場合がありますので、使用に際しては十分にテストをした上でご使用下さい。