

ユニエコA Fシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

J-D No 品名	1 2 - 8 0	E Lハイフラット	全艶消
	8 3		3分消
	8 5		半艶消
	8 7		7分消

系 統 硝化綿上塗り塗料

用 途 一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど

使用シンナー 8 2 - 9 1 7 ユニエコA Fラッカーシンナー

シンナーの 希釈率と粘度	シンナー希釈率	2 0 %	4 0 %	6 0 %	8 0 %	1 0 0 %
	1 0 での粘度	3 6	2 2	1 7	1 4	1 2
	2 0 での粘度	2 9	1 7	1 4	1 2	1 1
	3 0 での粘度	2 6	1 5	1 2	1 1	1 0

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

塗装方法による適性粘度

塗 装 方 法	粘 度
刷 毛 塗 り	1 4 ~ 2 0 秒
エ アース プレー	1 0 ~ 1 4 秒

温 度 と 乾 燥 時 間	温 度	5	1 0	2 0	3 0
	指 触 乾 燥	1 0 分	8 分	5 分	3 分
	指 圧 乾 燥	3 0 分	2 0 分	1 5 分	1 0 分
	硬 化 乾 燥	4 時 間	3 時 間	2 時 間	9 0 分

一 回 の 塗 布 量 6 ~ 1 0 g / 尺<sup>2</sup> ( 6 5 g ~ 1 1 0 g / m<sup>2</sup> )

- 使用上の注意
- (1) 希釈には、必ずユニエコA Fラッカーシンナーをご使用下さい。
  - (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、1 1 - 0 9 ノンブラを添加してください。
  - (3) 分離・沈降している場合があります。使用前には良く缶を振り中身を均一にしてからご使用ください。