

コード No 品名	18 - 10 白ラックニス 18 - 11 白ラックニス
系 統	酒精塗料
用 途	一般木工用
使用シンナー	刷毛塗り塗装の場合は原則としてそのまま使用しますが、希釈を必要とする場合は01 - 10メタノールを使用して使用下さい。
一回の塗布量	4 ~ 6 g / 尺 ² (50 g ~ 70 g / m ²)
使用上の注意	(1) 梅雨時期はブラッシングを起こして白化することがありますが、この場合には白ラックニスの中に予めカブリ止めとして、01 - 11ブタノールなどを少量添加するか、塗装面を01 - 11ブタノールなどで刷毛塗りする事により防止できます。 (2) 塗装後の刷毛や器具は01 - 10メタノールなどで十分に洗浄して下さい。