

AFオールパステインは木目を鮮明に出し、一液型でワイピングステインとして、又は耐候性が優秀な塗膜着色用ステインとして多目的に使用できる万能着色剤です。

塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。

**コードNo
品名**

64ライン AFオールパステイン

色の種類

64-01 ブラック 64-03 ブルー 64-04 レッド 64-07 エロー
64-08 ブラウン 64-09 ホワイト 64-10 2ブラウン
64-11 チーク 64-12 ケヤキ 64-13 チェリー 64-14 ライトブラウン
64-15 ダークブラウン 64-16 オーク 64-17 ライトマホガニー
64-18 ダークマホガニー 64-19 ローズ 64-20 ライトウォールナット
64-21 ダークウォールナット 64-22 グリーン 64-23 2ライトブラウン
64-24 シタン

系 統

顔料系万能着色剤

用 途

一般木工、家具用

使用方法

1. 素地着色の場合、11-85 ウレタンノンブラ又は、82-932 AFウレタンシンナーにて希釈し、刷毛又はスプレーにて素地着色として使用します。
またフィラーなどと混合することにより目止め着色として使用する場合ワイピングして下さい。(フィラーは別紙説明書を参照して下さい。)
2. オールパステインを塗料中に混合する場合は以下の範囲で混合してください。
ウレタン塗料 A / B 混合に対して5%以下
ラッカー塗料 主剤に対して5%以下

乾燥時間

11-85 ウレタンノンブラで希釈して素地着色として使用した場合。
1.5時間(20)

使用上の注意

- (1) 素材の種類、吸い込み程度、塗装条件などによって色の差異が生ずる事がありますので、試し塗りをして色を確認して下さい。
- (2) ポリサンジグ、サフェーサーに混合する場合には5%以下にして下さい。
- (3) ラック系塗料、ウレタンフローFには混合できません。
- (4) 64-09ホワイト、64-10 2ブラウンは、ステイン単独では乾燥しません。
- (5) 水、アルコール、塗料用シンナーには溶解しません。
- (6) 使用前に必ず良く振ってください。
- (7) 危険物有害情報については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。