

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿

 **ユニオンペイント株式会社**

〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

Tel. 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名 89-200 EGユニラップサンジング

89-200A/89-202B=1/1

--	--	--

試	験	項	目	試	験	成	績	試	験	方	法												
1	塗	膜	硬	度	F	鉛筆	硬度	三菱	ユニ	48	時間												
2	付	着	性	合格	2mm	間隔	碁盤	目	セロ	ハン	テープ	剥離	試験										
3	耐	衝	撃	性	合格	デュ	ポン	式	1/4	インチ	500	g	×	20	cm								
4	寒	熱	繰	返	し	試験	合格	60	°C	×	2	時間	、	-	20	°C	×	2	時間	5	サイ	クル	
5	耐	熱	性	合格	120	°C	乾燥	器	中	に	2	時間											
6	耐	黄	変	性	合格	フェ	ード	メ	ー	タ	ー	96	時間	照	射								
7	耐	シ	ン	ナ	ー	性	合格	JIS	K	5538	ラ	ッカ	ー	シ	ン	ナ	ー	10	分	間	ス	ポ	ット
8	指	触	乾	燥	40	分	100	g	/	m ²	a	t	20	°C									
9	指	圧	乾	燥	4	時間	100	g	/	m ²	a	t	20	°C									
10	硬	化	乾	燥	6	時間	100	g	/	m ²	a	t	20	°C									
11	研	磨	性	2	時間	後	やや	不	良	100	g	/	m ²	a	t	20	°C						
12	研	磨	性	16	時間	後	合格	100	g	/	m ²	a	t	20	°C								
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
備	物性試験																						
考	ナラ突き板に中塗り塗布後1週間後に試験																						