

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コード No 品名 16 - 918 AFウレタンフロアー M

系 統 湿気硬化型一液性ウレタン樹脂塗料

用 途 木製フロアー、一般木工 など

使用シンナー 82 - 931 AFウレタンシンナー S  
82 - 932 AFウレタンシンナー M  
82 - 933 AFウレタンシンナー W

シンナーの  
希釈率と粘度

シンナー希釈率	0%	10%	20%	30%
10 での粘度	30	20	14	12
20 "	20	15	12	11
30 "	17	13	11	10

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り	14 ~ 60秒
エアースプレー	10 ~ 14秒

温 度 と  
乾燥時間

温 度	5	10	20	30
指触乾燥	60分	40分	30分	20分
指圧乾燥	6 時間	4 時間	2.5 時間	1.5 時間
硬化乾燥	10 時間	6 時間	4 時間	3 時間

塗装面積

60 ~ 70 m<sup>2</sup> / 16 L ( 3回塗りの場合 )

使用上の注意

- (1) 希釈には、必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用下さい。
- (2) 可使時間は、8時間 at 20
- (3) 開缶後は早めに使用し、使用後残った塗料は絶対に製品缶にもどさないでください。
- (4) 同じ塗料を塗り重ねる場合、5 ~ 24時間は研磨なし、それ以上経過した場合は研磨してください。