

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コード No 品名	56 - 53 AFターボフラット 3分消 A液
	56 - 55 AFターボフラット 半艶消 A液
	56 - 57 AFターボフラット 7分消 A液

系 統	2液型ポリウレタン樹脂塗料
-----	---------------

用 途	一般木工、家具、建築内装仕上げ など
-----	--------------------

使用 B 液	56 - 501 AFターボフラット B液
--------	-----------------------

混合比率	A : B = 1 : 1
------	---------------

使用シンナー	82 - 931 ~ 933 AFウレタンシンナー
	82 - 9605 ~ 9635 AF静電ウレタンシンナー

シンナーの 希釈率と粘度	シンナー希釈率	0%	10%	20%	30%
	10 での粘度	2.5	1.8	1.4	1.2
	20 "	2.0	1.5	1.2	1.1
	30 "	1.7	1.3	1.1	1.0

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

温 度 と 乾 燥 時 間	温 度	5	10	20	30
	指触乾燥	12分	9分	6分	3分
	指圧乾燥	25分	15分	10分	7分
	硬化乾燥	75分	45分	25分	20分

* 塗布量 8 g / 尺²

* 混合塗料とターボ液の混合比率 10 : 1

* サンジグ用ターボ液は使用出来ません

一回の塗布量	6 ~ 10 g / 尺 ² (65 g ~ 110 g / m ²)
--------	-------------------------------------------------------------

使用上の注意	<ol style="list-style-type: none"> (1) 希釈には、必ずAFウレタンシンナーをご使用下さい。 (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11 - 85ウレタンノンブラを添加してください。 (3) B液の使用後は、密栓し冷暗所に保存してください。 (4) A液は、分離・沈降している場合があります。使用前には良く缶を振り中身を均一にしてからご使用ください。
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------