

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コード No 品名 56-90 ターボ液 No1

系 統 反応促進剤

用 途 2液型ポリウレタン樹脂塗料の反応促進剤

使用塗料 56-11 A = 100
56-111 B = 100

添 加 量 混合塗料に対して0～10%

56-90 添加量
と 乾燥時間

| 温 度 | 10 | | 20 | | 30 | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 56-90 添加量 | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% |
| 指触乾燥 | 30分 | 5分 | 15分 | 4分 | 10分 | 3分 |
| 指圧乾燥 | 4時間 | 25分 | 2時間 | 13分 | 60分 | 8分 |
| 硬化乾燥 | 8時間 | 40分 | 4時間 | 20分 | 2時間 | 13分 |

使用上の注意

- (1) 56-90ターボ液No1を添加すると、乾燥性への寄与は絶大ですが、可使用時間も極端に短くなります。したがって、ターボ塗料専用のターボ塗装機を使用してください。
- (2) 56-90ターボ液No1はターボサンジグ用の反応促進剤であり、ターボフラットには、使用できません。
- (3) 希釈には、必ずAFウレタンシンナーをご使用下さい。