ＡＦノンセットフィラー は 高まる脱ＴＸのご要望にお答えした環境対応型塗料で、従来のノンセットフィラーと同様にご使用頂けます。

コードＮｏ
品　名

６４－６０　ＡＦ ノンセットフィラー

特　　徴

・従来の目止め剤に添加することにより，拭取り作業性が向上します。
・　　〃　　保存安定性（沈降性）が良くなります。
・単独で使用することもできます。この場合、木口の吸い込み止めに効果があります。

系　　統

合成樹脂系一液型目止め塗料

用　　途

一般木工、工芸品、家具などの素地目止め

使用シンナー

１１－８５　ウレタンノンブラ

塗装混合例

６４－５２　ＡＦ ロマンフィラーⅡ	２００
６４－６０　ＡＦノンセットフィラー	１００
１１－８５　ウレタンノンブラ	１００
６４ ＡＦ オルパステイン	５０

使用する目止め剤により、ノンセットフィラーとシンナーにて塗装、拭き取り作業性の良い粘度まで下げてください。目安としては、従来混合していたシンナーの量のうち、約半分をノンセットフィラーにし、残りをシンナーで希釈してください。

塗 装 方 法

① 塗料を調合し、よく攪拌してから刷毛又は、スプレーにて被塗物に塗布します。
② ウエスで丁寧に渦巻状に塗料をすり込みます。
③ 残った塗料をきれいなウエスでムラなく拭き取り、仕上げます。

温 度 と 乾 燥 時 間

温　　度	１０℃	２０℃	３０℃
乾 燥 時 間	２時間以上	１時間以上	３０分以上

※ だいたいの目安を示したもので、乾燥時の湿度により乾燥時間は異なってきます。

使用上の注意

１．拭き残りは、密着不良の原因となりますので御注意ください。
２．使用前には、十分に攪拌してください。
３．急激な強制乾燥は、導管部の吹き戻りの原因となります。
４．脱ＴＸ仕様には、所定のシンナー(脱ＴＸタイプ)をご使用下さい。