

65 - 51 ウッドコンディショナーは吸い込みの多い材等の着色ムラ防止やシーラー塗装時の発泡やケバ立ち防止効果のある前処理剤です。

コード No 品名 65 - 51 ウッドコンディショナー

系 統 特殊樹脂木地前処理剤

用 途 建築木部全般、一般木工など

使用シンナー 11 - 22 コンビシンナー

主な材種と
適正希釈率

材種	65 - 51	11 - 22
カバ、ナラ等の硬質材	100部	80～120部
アルダー、ポプラ等の軟質材	100部	50～80部

次工程までの
放置時間

温 度	10	20	30
時 間	2.5時間以上	1.5時間以上	1時間以上

一回の塗布量

6～8g/尺² (60g～80g/m²)

使用上の注意

- (1) 引火性のある有機溶剤を使用しておりますから火気に十分注意してください。
- (2) 塗装終了後の器具や刷毛類は11 - 22等のアルコール系溶剤及び水で洗浄して下さい。アルコール系溶剤、水以外には殆ど溶解しませんので注意してください。
- (3) 乾燥を遅くする場合11 - 09ラッカーノンブラをご使用下さい。