

68-60 ユニエコアクアサンジングは、環境にやさしい水性サンジングです。速乾、一液タイプで溶剤臭がありませんので現場塗装に適しています。乾燥した塗膜は透明性に優れクスマの無い仕上がりが得られます。また、研磨性にも優れています。

密着の良くない素材に対して塗装を行う場合には、硬化剤を用いた二液仕様も可能です。

コードNo  
品名

68-60 ユニエコアクアサンジング

系 統

水性塗料

用 途

一般木工、工芸品、家具、建築内装下塗りなど

混 合 比

- ・一液で使用できます。
- ・二液仕様の場合 主剤：硬化剤(68-701) = 100 : 5 ~ 10 (重量比)

水希釈率と  
塗料粘度

希釈率	0%	10%	20%
粘度			
ワタカップ <sup>°</sup> (秒),20	29	14	11

乾燥時間

温 度	20
指触乾燥	25分
指圧乾燥	30分
研 摩 可 能	2時間

塗布量 ; 8g / 尺<sup>2</sup>

一回の塗布量

8 ~ 10g / 尺<sup>2</sup>

使用上の注意

- (1) 低温(5以下)での使用は避けて下さい。
- (2) 凍結させないで下さい。
- (3) 他の系の塗料、及び弊社でお勧めしていない工程・組み合わせでの使用は十分にテストした上で塗装して下さい。
- (4) 使用した用具は、使用后直ちに水で良く洗浄して下さい。  
スプレーガンなどは水で洗浄した後、ウエスで拭き取ってから、もう一度溶剤で洗浄することをお勧めします。
- (5) 残塗料、廃液は下水・河川に流さず廃棄物処理業者に委託するなど法規に従って処理して下さい。

#### 《二液仕様の場合》

- (6) 主剤と硬化剤を調合し均一になるまで攪拌した後(完全に乳化させた後)、水を加えて粘度調整して下さい。
- (7) 混合した塗料は3時間以内に使いきって下さい。
- (8) 硬化剤は一般の二液型ウレタン塗料の硬化剤と同様に取り扱って下さい。