

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コードNo、品名 83-07 ETウレタンクリアー A液

特 徴

肉付きがあり、光沢に優れています
塗肌が良く、平滑な塗面が得られます
塗膜硬度が高く、耐摩耗性に優れています

系 統

2液型ポリウレタン樹脂塗料

用 途

一般木工、工芸品、家具、建築内装上塗り など

使用B液

83-061 ETウレタンクリアー B液

混合比率

A : B = 2 : 1

使用シンナー

82-931~935 AFウレタンシンナー

**シンナーの
希釈率と粘度**

シンナー希釈率	0%	10%	20%	30%	40%
10 での粘度	40	24	16	13	12
20 "	30	17	14	12	11
30 "	27	15	13	11	10

数値はイワタカップのデータ(秒)です
塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り、エアレスプレー	13~16秒
エアースプレー	9~12秒

**温度と
乾燥時間
可使用時間**

温 度	10	20	30
指触乾燥	30分	20分	15分
指圧乾燥	3.5時間	1.5時間	1時間
硬化乾燥	7時間	3.5時間	2.5時間
可使用時間	7時間	3.5時間	2.5時間

可使用時間：シンナー希釈30~40%の場合

一回の塗布量

6~10g/尺² (65g~110g/m²)

使用上の注意

- (1) 希釈には、必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用下さい。
- (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11-85ウレタンノンブラを添加してください。
- (3) 厚塗りしますと発泡することがありますので、一度に厚塗りすることは避けて下さい。
- (4) B液の使用後は、密栓し冷暗所に保存してください。