

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

- コード No 品名** 83 - 371 ETウレタンクリヤー
- 系 統** 2液型ポリウレタン樹脂塗料
- 用 途** 一般木工、工芸品、家具、建築内外装仕上げなど
- 使用B液** 83 - 001 ETウレタンフラット B液
- 混合比率** A : B = 4 : 1
- 使用シンナー** 82 - 931 ~ 935 AFウレタンシンナー

シンナーの 希釈率と粘度	シンナー希釈率	30%	40%	50%	60%
	10 での粘度	17	14	12	11
	20 での粘度	14	12	11	10
	30 での粘度	12	11	10	9

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り	14 ~ 20秒
エアースプレー	10 ~ 14秒

温 度 と 乾 燥 時 間	温 度	5	10	20	30
	指触乾燥	30分	20分	10分	5分
	指圧乾燥	120分	80分	40分	20分
	硬化乾燥	6時間	4時間	2時間	1時間

一回の塗布量 6 ~ 10 g / 尺² (65 g ~ 110 g / m²)

- 使用上の注意**
- (1) 希釈には、必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用下さい。
 - (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11 - 85ウレタンノンブラを添加してください。
 - (3) B液の使用後は、密栓し冷暗所に保存してください。