

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コード No 品名	83 - 433	ETユニガード フラット	3分消	A液
	435		半艶消	A液
	437		7分消	A液
	430		全艶消	A液
	431		クリヤー	A液

系 統 完全無黄変2液型ポリウレタン樹脂塗料

用 途 一般木工、工芸品、家具、建築内外装仕上げ など

使用B液 83 - 004 ETユニガード フラット B液

混合比率 A : B = 4 : 1

使用シンナー 82 - 931 ~ 935 AFウレタンシンナー

シンナーの 希釈率と粘度	シンナー希釈率	20%	30%	40%	50%
	10 での粘度	28	20	16	13
	20 "	23	17	14	12
	30 "	20	15	13	11

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り エアレスプレー	14 ~ 20秒
エアースプレー	10 ~ 14秒

温 度 と 乾 燥 時 間	温 度	5	10	20	30
	指触乾燥	20分	10分	7分	5分
	指圧乾燥	3時間	1.5時間	45分	30分
	硬化乾燥	12時間	6時間	4時間	3時間

一回の塗布量 6 ~ 10 g / 尺<sup>2</sup> ( 65 g ~ 110 g / m<sup>2</sup> )

- 使用上の注意
- (1) 希釈には、必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用下さい。
  - (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11 - 85ウレタンノンブラを添加してください。
  - (3) B液の使用後は、密栓し冷暗所に保存してください。
  - (4) A液は、分離・沈降している場合があります。使用前には良く缶を振り中身を均一にしてからご使用ください。
  - (5) セレクトブリーチにて、漂白した素材に塗装しても変色しません。