

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コードNo品名 86 - 416 ESウレタンサンジング A液

系 統 2液型ポリウレタン樹脂塗料

用 途 一般木工、工芸品、家具、建築内装下塗りなど

特 徴 透明性が優れています。
 研磨性が優れています。
 促進剤を添加する事により耐溶剤性が優れています。

使用 B 液 C - 382 ウレタン硬化剤 B液
 C - 383 ウレタン硬化剤 B液

混合比率 A : B = 2 : 1

使用シンナー 82 - 931 ~ 935 AFウレタンシンナー

**シンナーの
希釈率と粘度**

シンナー希釈率	10%	20%	30%	40%
10 での粘度	50	26	18	14
20 "	38	20	14	12
30 "	30	16	12	11

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

**温 度 と
乾燥時間**

温 度	10		20		30	
使用B液	C-382	C-383	C-382	C-383	C-382	C-383
指触乾燥	20分	20分	10分	10分	8分	8分
指圧乾燥	4時間	3時間	2.5時間	2時間	1.5時間	1時間
硬化乾燥	7.5時間	6時間	5時間	4時間	2.5時間	2時間
可使時間	8時間		6時間		4時間	

一回の塗布量 6 ~ 10 g / 尺² (65 g ~ 110 g / m²)

使用上の注意

- (1) 極端な厚塗りは白化の原因となりますので避けて下さい。
- (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11 - 85ウレタンノンブラを添加してください。
- (3) B液の使用後は、密栓し冷暗所に保存してください。
- (4) A液は、分離・沈降している場合があります。使用前には良く缶を振り中身を均一にしてからご使用ください。