

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コードNo
品名 86 - 421 ESウレタンサンジング A液

系 統 2液型ポリウレタン樹脂塗料

用 途 一般木工、工芸品、家具、建築内装下塗りなど

使用B液 C - 330、335 ウレタン硬化剤 B液

混合比率 A : B = 1 : 1

使用シンナー 82 - 931 ~ 935 AFウレタンシンナー

シンナー希釈率	0%	10%	20%	30%
10 での粘度	22	15	12	11
20 "	18	13	11	10
30 "	16	12	10	9

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り	14 ~ 20秒
エアースプレー	10 ~ 14秒

温 度	5	10	20		30
季節タイプ	W	W	W	S	S
指触乾燥	60分	40分	20分	30分	15分
指圧乾燥	8時間	5時間	2.5時間	3時間	90分
硬化乾燥	16時間	7時間	4時間	5時間	2.5時間
可使時間	12時間		8時間		6時間

可使時間：シンナー希釈率15 ~ 20%の場合

一回の塗布量 6 ~ 10 g / 尺² (65 g ~ 110 g / m²)

- 使用上の注意**
- (1) 希釈には、必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用下さい。
 - (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11 - 85ウレタンノンブラを添加してください。
 - (3) B液の使用後は、密栓し冷暗所に保存してください。
 - (4) A液は、分離・沈降している場合があります。使用前には良く缶を振り中身を均一にしてからご使用ください。