

EGジャストワンシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。

また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コードNo品名 91 - 88 EGジャストワンサンジング

系 統 湿気硬化型一液ウレタン樹脂塗料

用 途 一般木工、工芸品、家具、建築内装下塗り など

使用シンナー 91 - 50 EGウレタンうすめ液

シンナーの  
希釈率と粘度

シンナー希釈率	0%	20%	30%
10 での粘度	17	12	11
20 "	15	11	10
30 "	14	11	10

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

温度と  
乾燥時間

温度	10	20	30
指触乾燥	15分	7分	5分
指圧乾燥	75分	60分	50分
硬化乾燥	4時間	3時間	2時間

研摩可能時間は3～4時間です

一回の塗布量 6～10g/尺<sup>2</sup> (65g～110g/m<sup>2</sup>)

使用上の注意

- (1) 使用前に良く缶を振り中身を均一にしてからご使用ください。
- (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、82-930AFウレタンノンブラを添加してください。
- (3) 塗装終了後、残った塗料は元の缶へ戻さないでください。
- (4) 使用後は必ず中栓をしてください。
- (5) 危険物有害情報については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。