

# 塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿

 **ユニオンペイント株式会社**

〒340-0807 埼玉県八潮市新町 50 番地 1

Tel. 048-931-7711 FAX 048-932-1344

製品名 12-80~87 ELハイフラット

--	--	--

試験項目	試験成績	試験方法
1 塗膜硬度	F	鉛筆硬度 三菱ユニ
2 付着性	合格	ナラ突板など 2mm間隔 基盤目セロハンテープ剥離試験
3 指触乾燥	10分	100g/m <sup>2</sup> at 20℃
4 指圧乾燥	30分	100g/m <sup>2</sup> at 20℃
5 耐衝撃性	合格	デュポン式1/4インチ 500g×20cm
6 耐屈曲性	合格	50℃×2時間加熱後、φ10mmの折り曲げに耐えること
7 寒熱繰返し試験	合格	60℃×2時間⇔-20℃×2時間 5サイクル
8 耐湿性	合格	40℃、95%RH 200時間
9 耐水性	合格	50℃×2時間加熱後、60℃の水に1時間浸漬
10 耐アルコール性	合格	50%エチルアルコール水溶液 5分スポット
11 耐酸性	合格	5%酢酸水溶液 2時間スポット
12 耐アルカリ性	合格	10%炭酸ナトリウム水溶液中に10分浸漬
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
備考		