

# 塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿



製品名 12 - 948 AF エアフラット クリヤー

--	--	--

試	験 項 目	試 験 成 績	試 験 方 法
1	指 触 乾 燥	10分	100g/m <sup>2</sup> at 20
2	指 圧 乾 燥	20分	100g/m <sup>2</sup> at 20
3	付 着 性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
4	寒 熱 繰 返 し 試 験	合格	60 × 2時間 - 20 × 2時間 5サイクル
5	引 っ か き 硬 度	F	鉛筆法 三菱ユニ
6	耐 衝 撃 性	合格	デュポン式1/4インチ 500g × 20cm
7	耐 屈 曲 性	合格	50 × 2時間加熱後 10mmの折り曲げに耐える事
8	耐 水 性	合格	60 の温水1時間浸漬後、60 × 2時間乾燥
9	耐 アル コ ー ル 性	合格	50%エチルアルコール水溶液 5分スポット
10	耐 石 油 ベ ン ジ ン 性	合格	石油ベンジン 2時間スポット
11	耐 酸 性	合格	5%酢酸水溶液 2時間スポット
12	耐 アル カ リ 性	合格	1%炭酸ナトリウム水溶液 2時間スポット
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
備 考			