

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿



〒340-0807 埼玉県八潮市新町 50 番地 1

Tel 048-931-7711 FAX 048-932-1344

製品名 14-33 ELウッドサフェーサーブラック

--	--	--

試	験 項 目	試 験 成 績	試 験 方 法
1	指 触 乾 燥	5分	90g/m ² 20℃
2	指 圧 乾 燥	20分	90g/m ² 20℃
3	硬 化 乾 燥	2時間	90g/m ² 20℃
4	付 着 性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
5	研磨性 1時間後	やや良好	90g/m ² at 20℃ #320 手研磨
6	研磨性 2時間後	合格	90g/m ² at 20℃ #320 手研磨
7	寒熱繰返し試験	合格	60℃×2時間⇔-20℃×2時間 5サイクル
8	上 塗 り 性	合格	30ライン ラッカーエナメルとの密着性
9	引 っ か き 硬 度	HB	鉛筆法 三菱ユニ
10	耐 衝 撃 性	合格	デュポン式1/4インチ 500g×20cm
11	耐 水 性	合格	60℃の温水1時間浸漬後、60℃×2時間乾燥
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
備 考			