

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿



製品名 14-908 AFエアーサンジング

--	--	--

試験項目	試験成績	試験方法
1 指触乾燥	10分	70 g / m ² 20
2 指圧乾燥	20分	70 g / m ² 20
3 付着性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
4 研磨性 1時間後	合格	100 g / m ² at 20 #320 手研磨
5 寒熱繰返し試験	合格	60 × 2時間 - 20 × 2時間 5サイクル
6 引っかき硬度	H	鉛筆法 三菱ユニ
7 耐衝撃性	合格	デュポン式1/4インチ 500 g × 2.0 cm
8 耐加熱性	合格	80 × 2時間
9 耐水性	合格	60 の温水1時間浸漬後、60 × 2時間乾燥
10 耐アルコール性	合格	50%エチルアルコール水溶液 5分スポット
11 耐酸性	合格	5%酢酸水溶液 2時間スポット
12 耐アルカリ性	合格	1%炭酸ナトリウム水溶液 2時間スポット
13		
14		
15		
16		
17		
18		
備考		