

# 塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿



製品名    16 - 87    ウレタンフロアーF半艶消  
               16 - 88    ウレタンフロアーF全艶消  
               16 - 95    ウレタンフロアーF

--	--	--

試	験 項 目	試 験 成 績	試 験 方 法
1	指 触 乾 燥	2 時間	100 g / m <sup>2</sup> a t 20
2	指 圧 乾 燥	4 時間	100 g / m <sup>2</sup> a t 20
3	硬 化 乾 燥	6 時間	100 g / m <sup>2</sup> a t 20
4	塗 膜 の 外 観	合格	透明であって、刷毛目、しわ、泡の程度が大きくなり、一様な塗膜であること
5	不 粘 着 性	合格	粘着性がないこと
6	耐 衝 撃 性	合格	デュポン式 1 / 2 インチ 1 k g × 5 0 c m
7	耐 摩 耗 性	10 m g	摩耗減量が100回について15 m g 以下
8	耐 水 性	合格	60 の温水1時間浸漬後、60 × 2 時間乾燥
9	耐 揮 発 油 性	合格	石油ベンジン 3 分間スポット
10	耐 アルカリ性	合格	1 % 炭酸ナトリウム水溶液 2 時間スポット
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
備 考			