

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿



製品名 16 - 918 AFウレタンフロア-M

--	--	--

試	験 項 目	試 験 成 績	試 験 方 法
1	指 触 乾 燥	30分	90g/m ² at 20
2	指 圧 乾 燥	2.5時間	90g/m ² at 20
3	硬 化 乾 燥	4時間	90g/m ² at 20
4	塗 膜 の 外 観	合格	透明であって、刷毛目、しわ、泡の程度が大きくなり、一様な塗膜であること
5	不 粘 着 性	合格	粘着性がないこと
6	耐 衝 撃 性	合格	デュポン式 1/2インチ 1kg x 50cm
7	耐 摩 耗 性	10mg	摩耗減量が100回について15mg以下
8	耐 水 性	合格	60度の温水1時間浸漬後、60 x 2時間乾燥
9	耐 揮 発 油 性	合格	石油ベンジン 3分間スポット
10	耐アルカリ性	合格	1%炭酸ナトリウム水溶液 2時間スポット
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
備 考			