

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿



製品名 18 - 10 白ラックニス
 18 - 11 白ラックニス

--	--	--

試	験 項 目	試 験 成 績	試 験 方 法
1	指 触 乾 燥	10～15分	塗布量 70g/m ² 20
2	指 圧 乾 燥	30～40分	塗布量 70g/m ² 20
3	付 着 性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
4	塗 膜 の 外 観	合格	塗膜の外観が正常であること
5	上 塗 り 性	合格	ラッカー
6	引 っ か き 硬 度	F	鉛筆法 三菱ユニ
7	不 粘 着 性	合格	見本品と比べて粘着性が大きくないこと
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
備 考			