

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿



〒340 - 0807 埼玉県八潮市 50 番地 1

048-931-7711 FAX 048-932-1344

製品名 23 - 89 AF MDFサフェーサー

23 - 89 A / 23 - 89 1 B = 2 / 1

--	--	--

試	験 項 目	試 験 成 績	試 験 方 法
1	指 触 乾 燥	8分	100g/m ² at 20
2	指 圧 乾 燥	45分	100g/m ² at 20
3	硬 化 乾 燥	90分	100g/m ² at 20
4	付 着 性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
5	研摩性 1時間後	やや不良	100g/m ² at 20
	研摩性 3時間後	合格	100g/m ² at 20
6	寒熱繰返し試験	合格	60 × 2時間、-20 × 2時間 5サイクル
7	引 っ か き 硬 度	F	鉛筆法 三菱ユニ
8	耐 衝 撃 性	合格	デュポン式1/4インチ 500g × 20cm
9	耐 加 熱 性	合格	120 乾燥器中に2時間
10	耐 黄 変 性	やや黄変	フェードメーター 24時間照射
11	耐 シ ン ナ ー 性	合格	J I S K 5 5 3 8 ラッカーシンナー 30秒スポット
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
備 考			