

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿

 **ユニオンペイント株式会社**

〒340-0807 埼玉県八潮市 50 番地 1

Tel. 048-931-7711 FAX 048-932-1344

製品名 31ライン エコラッカーエナメル

--	--	--

試験項目	試験成績	試験方法
1 指触乾燥	5分	90g/m ² at 20℃
2 硬化乾燥	60分	90g/m ² at 20℃
3 付着性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
4 寒熱繰返し試験	合格	60℃×2時間⇔-20℃×2時間 5サイクル
5 引っかき硬度	HB	鉛筆法 三菱ユニ
6 耐衝撃性	合格	デュポン式1/4インチ 500g×20cm
7 耐屈曲性	合格	50℃×2時間加熱後φ10mmの折り曲げに耐えること
8 耐加熱性	合格	80℃×2時間
9 耐水性	合格	60℃の温水1時間浸漬後、60℃×2時間乾燥
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
備考	31-01 エコラッカー メタリックベース細目 31-02 エコラッカー メタリックベース中目 31-03 エコラッカー メタリックベース粗目 31-12 エコラッカー ホワイート 31-15 エコラッカー ホワイート半艶消 31-17 エコラッカー ホワイート7分消 31-19 エコラッカー ホワイート全艶消	31-21 エコラッカー エロー 31-24 エコラッカー エローオーカー 31-31 エコラッカー オレンジ 31-42 エコラッカー チンチングレッド 31-60 エコラッカー ミロリーブルー 31-78 エコラッカー インディアンレッド 31-82 エコラッカー ローヤルブラック