

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿



製品名 56-11 AFターボサンジング

56-11A / 56-211B = 2 / 1

--	--	--

試験項目	試験成績	試験方法
1 指触乾燥	4分	100g/m ² at 20
2 指圧乾燥	13分	100g/m ² at 20
3 硬化乾燥	20分	100g/m ² at 20
4 付着性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
5 研摩性 3時間後	合格	100g/m ² at 20 #320手研摩
研摩性 6時間後	合格	100g/m ² at 20 #320手研摩
6 寒熱繰返し試験	合格	60 × 2時間、-20 × 2時間 5サイクル
7 引っかき硬度	F	鉛筆法 三菱ユニ
8 耐衝撃性	合格	デュポン式1/4インチ 500g × 20cm
9 耐加熱性	合格	120 乾燥器中に2時間
10 耐黄変性	やや黄変	フェードメーター 24時間照射
11 耐シンナー性	合格	JIS K 5538 ラッカーシンナー 30秒スポット
12 耐石油ベンジン性	合格	石油ベンジン 2時間スポット
13 耐酸性	合格	5%酢酸水溶液 2時間スポット
14 耐アルカリ性	合格	1%炭酸ナトリウム水溶液 2時間スポット
15 耐汚染性マジック黒	合格	2時間後、JIS K 5538 ラッカーシンナー拭取り
16 耐汚染性クレヨン赤	合格	2時間後、JIS K 5538 ラッカーシンナー拭取り
17		
備考		