

# 塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿



製品名 56-55 AFターボフラット 半艶消  
56-57 AFターボフラット 7分消

56-主剤A / 56-501B = 1 / 1

--	--	--

試 験 項 目	試 験 成 績	試 験 方 法
1 付 着 性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
2 寒熱繰返し試験	合格	60 × 2時間、-20 × 2時間 5サイクル
3 引 っ か き 硬 度	3H	鉛筆法 三菱ユニ
4 耐 衝 撃 性	合格	デュポン式1/4インチ 500g × 20cm
5 耐 加 熱 性	合格	120 乾燥器中に2時間
6 耐 黄 変 性	合格	フェードメーター 24時間照射
7 耐 湿 熱 性	合格	500ml ビーカーに沸騰水を入れ塗膜上に20分放置
8 耐 水 性	合格	60 の温水1時間浸漬後、60 × 2時間乾燥
9 耐 シ ン ナ ー 性	合格	J I S K 5 5 3 8 ラッカーシンナー 30秒スポット
10 耐アルコール性	合格	60%エチルアルコール水溶液 2時間スポット
11 耐石油ベンジン性	合格	石油ベンジン 2時間スポット
12 耐 酸 性	合格	5%酢酸水溶液 6時間スポット (JAS耐酸試験)
13 引 っ か き 硬 度	3H	鉛筆法 三菱ユニ
14 耐アルカリ性	合格	1%炭酸ナトリウム水溶液 6時間スポット (JAS耐アルカリ試験)
15 耐汚染性マジック黒	合格	4時間後、ラッカーシンナーにて拭取り (JAS汚染A試験)
16 耐汚染性マジック赤	合格	4時間後、ラッカーシンナーにて拭取り
17 耐汚染性クレヨン赤	合格	4時間後、ラッカーシンナーにて拭取り (JAS汚染A試験)
18		
19		
20		
備 考		