

製品試験表

年 月 日

御中

製品名： 68 - 80 ~ 87 / 68 - 701
ユニエコアクア フラット
(2液仕様)



試験項目		試験成績	試験方法
1	鉛筆硬度	HB	鉛筆硬度 三菱ユニ 48時間後
2	密着性	100 / 100	2mm 碁盤目クロスカット試験
3	コインスクラッチ	合格	硬貨にて塗装面を引っ掻く。ハガレ等のないこと。
4	耐衝撃性	合格	デュポン式 1/4インチ 300g x 50cm
5	耐屈曲性	合格	50 x 2時間加熱後、10mmの折り曲げ性
6	寒熱繰り返し試験	合格	+60 x 2時間、-20 x 2時間 5サイクル
7	耐熱性	合格	60 x 200時間
8	耐湿性	合格	40、95% RH 200時間
9	耐水性	合格	水道水スポット7日間。
10	耐酸性	合格	5%酢酸水溶液を6時間スポット
11	耐アルカリ性	合格	10%炭酸ナトリウム水溶液に6時間浸漬
12	耐シンナー性	合格	11-02 ラッカーシンナーを2時間スポット
13	耐汚染性	合格	汚染物質を24時間スポットした後、水洗しウェスで拭き取り。 マジックについては、ベンジンにて拭き取り
	醤油	合格	
	ソース	合格	
	コーヒー	合格	
	ウイスキー	合格	
	マジック黒	合格	
	マジック赤	合格	
	クレヨン	合格	
備考	・ ナラ材を用いたオープンポア仕上げのテストピース、塗装後7日間放置し性能試験を行った。		