

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿

 ユニオンペイント株式会社

〒340-0807 埼玉県八潮市新町 50 番地 1

Tel. 048-931-7711 FAX 048-932-1344

製品名 80-202 EZヤニ止メシーラー

80-202A/E-520B=1/1

試験項目	試験成績	試験方法
1 塗膜硬度	2H	鉛筆硬度 三菱ユニ 48時間
2 付着性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
3 耐衝撃性	合格	デュポン式1/4インチ 500g×20cm
4 寒熱繰返し試験	合格	60℃×2時間、-20℃×2時間 5サイクル
5 耐熱性	合格	120℃乾燥器中に2時間
6 耐黄変性	やや黄変	フェードメーター 4時間照射
7 耐シンナー性	合格	JIS K 5538 ラッカーシンナー 10分間スポット
8 指触乾燥	60分	6g/尺 ² at 20℃
9 指圧乾燥	2時間	6g/尺 ² at 20℃
10 硬化乾燥	4時間	6g/尺 ² at 20℃
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
備考		