

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿

 **ユニオンペイント株式会社**

〒340-0807 埼玉県八潮市新町 50 番地 1

Tel 048-931-7711 FAX 048-932-1344

製品名 86-421 ESウレタンサンジング

86-421A/C-330B=1/1

--	--	--

試験項目	試験成績	試験方法
1 塗膜硬度	H	鉛筆硬度 三菱ユニ 48時間
2 付着性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
3 耐衝撃性	合格	デュポン式1/4インチ 500g×20cm
4 寒熱繰返し試験	合格	60℃×2時間、-20℃×2時間 5サイクル
5 耐熱性	合格	120℃乾燥器中に2時間
6 耐黄変性	やや黄変	フェードメーター 24時間照射
7 耐シンナー性	合格	JIS K 5538 ラッカーシンナー 10分間スポット
8 指触乾燥	20分	100g/m ² at 20℃
9 指圧乾燥	2.5時間	100g/m ² at 20℃
10 硬化乾燥	4時間	100g/m ² at 20℃
11 研磨性 2時間後	やや不良	100g/m ² at 20℃
12 研磨性 6時間後	合格	100g/m ² at 20℃
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
備考	物性試験 ナラ突き板に中塗り塗布後1週間後に試験	