

# 塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿

 **ユニオンペイント株式会社**

〒340-0807 埼玉県八潮市 50 番地 1

Tel. 048-931-7711 FAX 048-932-1344

製品名 89-71 EGバリューウレタンクリヤーつや有 主剤  
 89-75 EGバリューウレタンフラット半艶消 主剤  
 89-80 EGバリューウレタンフラット全艶消 主剤

89-71、75、80A/89-701B=1/1

--	--	--

試験項目	試験成績	試験方法
1 指触乾燥	10分	80g/m <sup>2</sup> at 20℃
2 指圧乾燥	45分	80g/m <sup>2</sup> at 20℃
3 硬化乾燥	2時間	80g/m <sup>2</sup> at 20℃
4 可使時間	6時間	20℃
5 付着性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
6 寒熱繰返し試験	合格	60℃×2時間、-20℃×2時間 5サイクル
7 引っかき硬度	2H	鉛筆法 三菱ユニ
8 耐衝撃性	合格	デュポン式1/4インチ 500g×20cm
9 耐加熱性	合格	120℃乾燥器中に2時間
10 耐黄変性	合格	フェードメーター 24時間照射
11 耐湿熱性	合格	500ml ビーカーに沸騰水を入れ塗膜上に20分放置
12 耐水性	合格	60℃の温水1時間浸漬後、60℃×2時間乾燥
13 耐シンナー性	合格	JIS K 5538 ラッカーシンナー 30秒スポット
14 耐アルコール性	合格	60%エチルアルコール水溶液 2時間スポット
15 耐石油ベンジン性	合格	石油ベンジン 2時間スポット
16 耐酸性	合格	5%酢酸水溶液 2時間スポット
17 耐アルカリ性	合格	1%炭酸ナトリウム水溶液 2時間スポット
18 耐汚染性マジック黒	合格	2時間後、JIS K 5538 ラッカーシンナー拭取り
19 耐汚染性マジック赤	合格	2時間後、JIS K 5538 ラッカーシンナー拭取り
20		
備考		