

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿



製品名 AF91-03 EGラッカーフラット3分消
 AF91-05 EGラッカーフラット半艶消
 AF91-07 EGラッカーフラット7分消
 AF91-10 EGラッカーフラット全艶消

--	--	--

試	験 項 目	試 験 成 績	試 験 方 法
1	指 触 乾 燥	5分	100g/m ² at 20
2	指 圧 乾 燥	15分	100g/m ² at 20
3	硬 化 乾 燥	60分	100g/m ² at 20
4	付 着 性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
5	寒熱繰返し試験	合格	60 × 2時間 - 20 × 2時間 5サイクル
6	引 っ か き 硬 度	F	鉛筆法 三菱ユニ
7	耐 衝 撃 性	合格	デュポン式1/4インチ 500g × 20cm
8	耐 屈 曲 性	合格	50 × 2時間加熱後 10mmの折り曲げに耐えること
9	耐 加 熱 性	合格	80 × 2時間
10	耐 水 性	合格	60 の温水1時間浸漬後、60 × 2時間乾燥
11	耐アルコール性	合格	50%エチルアルコール水溶液 5分スポット
12	耐 酸 性	合格	5%酢酸水溶液 2時間スポット
13	耐アルカリ性	合格	1%炭酸ナトリウム水溶液 2時間スポット
14			
15			
16			
17			
18			
19			
備 考			