

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿



製品名 AF91-11 EGラッカーサンジング

--	--	--

試	験 項 目	試 験 成 績	試 験 方 法
1	指 触 乾 燥	5分	100g/m ² 20
2	指 圧 乾 燥	15分	100g/m ² 20
3	硬 化 乾 燥	40分	90g/m ² 20
4	付 着 性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
5	研摩性 1時間後	合格	100g/m ² at 20 #320 手研摩
6	研磨性 2時間後	合格	100g/m ² at 20 #320 手研摩
7	寒熱繰返し試験	合格	60 × 2時間 - 20 × 2時間 5サイクル
8	引 っ か き 硬 度	H	鉛筆法 三菱ユニ
9	耐 衝 撃 性	合格	デュポン式1/4インチ 500g × 20cm
10	耐 加 熱 性	合格	80 × 2時間
11	耐 水 性	合格	60 の温水1時間浸漬後、60 × 2時間乾燥
12	耐アルコール性	合格	50%エチルアルコール水溶液 5分スポット
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
備			
考			