

# 塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿



製品名 91-71 EGジャストワンクリヤー  
 91-75 EGジャストワンフラット半艶消  
 91-80 EGジャストワンフラット全艶消

--	--	--

試験項目	試験成績	試験方法
1 指触乾燥	20分	100g/m <sup>2</sup> at 20
2 硬化乾燥	3.5時間	100g/m <sup>2</sup> at 20
3 可使時間	8時間	20
4 付着性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
5 寒熱繰返し試験	合格	60 × 2時間、-20 × 2時間 5サイクル
6 引っかき硬度	F~H	鉛筆法 三菱ユニ
7 耐衝撃性	合格	デュポン式1/4インチ 500g × 20cm
8 耐加熱性	合格	120 乾燥機中に2時間
9 耐湿熱性	合格	500ml ビーカーに沸騰水を入れ塗膜上に20分放置
10 耐水性	合格	60 温水1時間浸漬後、60 × 2時間乾燥
11 耐シンナー性	合格	JIS K 5538 ラッカーシンナー 30秒スポット
12 耐アルコール性	合格	60%エチルアルコール水溶液 2時間スポット
13 耐石油ベンジン性	合格	石油ベンジン 2時間スポット
14 耐酸性	合格	5%酢酸水溶液 2時間スポット
15 耐アルカリ性	合格	1%炭酸ナトリウム水溶液 2時間スポット
16 耐汚染性マジック黒	合格	2時間後 JIS K 5538 ラッカーシンナー拭取り
17		
18		
19		
備考		