

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿



製品名 91-88 EGジャストワンサンジング

--	--	--

試験項目	試験成績	試験方法
1 指触乾燥	20分	100g/m ² at 20
2 硬化乾燥	4.5時間	100g/m ² at 20
3 可使時間	6時間	20
4 付着性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
5 研磨性 3時間後	絡み	100g/m ² at 20 #320手研磨
6 研磨性 6時間後	合格	100g/m ² at 20 #320手研磨
7 研磨性 16時間後	合格	100g/m ² at 20 #320手研磨
8 寒熱繰返し試験	合格	60 × 2時間、-20 × 2時間 5サイクル
9 上塗り性	合格	ラッカー、ウレタン塗料との密着性
10 引っかき硬度	F	鉛筆法 三菱ユニ
11 耐衝撃性	合格	デュボン式1/4インチ 500g × 20cm
12 耐加熱性	合格	120 乾燥機中に2時間
13 耐シンナー性	合格	JIS K 5538ラッカーシンナー 30秒スポット
14 耐アルコール性	合格	60%エチルアルコール水溶液 2時間スポット
15 耐石油ベンジン性	合格	石油ベンジン 2時間スポット
16 耐酸性	合格	5%酢酸水溶液 2時間スポット
17 耐アルカリ性	合格	1%炭酸ナトリウム水溶液 2時間スポット
18 耐汚染性マジック黒	合格	2時間後 JIS K 5538ラッカーシンナー拭取り
19		
20		
備考		