

撥水剤入り

# 水性タフウッド

木材保護塗料 マニキュア



日本建築学会規格  
JASS18-M-307  
木材保護塗料規格適合

塗替え塗装に最適 標準仕様：1回塗り

- 防虫力●防腐力●防カビ力
- はっ水力●隠ぺい力

## マニキュア 色見本



No.001 ブラック  
GA・V



No.010 ピニー  
X・T



No.015 ウォールナット  
X・T・V



No.003 ブルー  
GA・V



No.011 ライトタン  
X・T



No.016 チョコレートブラウン  
GA



No.004 インディアンレッド  
GA・V



No.012 カスタニ  
X・T



No.040 オリーブ  
GA



No.007 イエロー  
GA・V



No.013 マホガニ  
X・T



No.018 チャコールグレー  
GA



No.009 ホワイト  
GA・V



No.014 オーク  
GA



No.019 タンニンググリーン  
X

※木材の種類や状態により色調や仕上がり感は異なるので、必ず試し塗りを行って下さい。  
見本は米松材を使用して、標準塗装工程(1回塗り)で仕上げています。  
カラー見本帳は、印刷・プリンター並びにインキの種類、  
又は色を確認する光源により色調や仕上がり感が異なりますので、ご注意下さい。



ユニオンペイント株式会社

## 塗装工程例② - 屋外リフォーム

工程	使用塗料	塗布量	乾燥時間(25℃)
①素地調整	サンドペーパー P150 研磨(屋外高圧洗浄、漂白など)		
②塗装	水性タフウッド マニキュア	50~100g/㎡	1晩以上

### 塗装アドバイス

- きれいな仕上りには素地調整が必要です。リフォーム時は、素材の状態によって洗浄、漂白、研磨などをして下さい。
- 毛羽取りが必要な場合には撫でる様にP320サンドペーパーにて研磨して下さい。
- 木材は種類によって発色が変わります。同じ種類でも、吸込み方で発色が変わります。必ず試し塗りをして下さい。又、木材の状態によって塗布量が変わります。
- 標準塗装工程例の乾燥時間は目安であり、気温・湿度により大幅に変化する場合があります。又、5℃以下や多湿時の塗装は、硬化不良や仕上がり・塗装性能を損なう場合がありますので、ご注意下さい。
- 素材や仕上がり感など目的によって2回塗りも可能です。塗り重ねる場合は、3日以内に塗り重ねて下さい。
- 原則として原液でお使い下さい。色濃度を下げたい場合は、レギュレーターで薄めて下さい。また、レギュレーター単独での使用は避けて下さい。
- スプレー塗装（吹きつけ作業）は、行わないで下さい。



ユニオンペイント株式会社

ホームページ <http://www.union.co.jp>

茨城事業所 TEL:0297-61-8031 FAX:0297-61-8032  
九州工場・営業所 TEL:0943-32-0177 FAX:0943-32-0187

荷姿

取

- ①仕様  
き混
  - ②塗装  
水で
  - ③取扱  
メガ
  - ④塗料
  - ⑤目に  
け下
  - ⑥取り
  - ⑦容器
  - ⑧密栓
  - ⑨気温
  - ⑩残塗  
して
- ※更にご参