

# 塗膜性能試験表

令和 年 月 日

殿



〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

TEL 0297-61-8033 FAX 0297-61-8032

製品名 88-8700~8722 ボタニカルカラーペイント (各色)

--	--	--

試験項目	試験成績	試験方法	
1	耐酸性	合格	5%酢酸水溶液 24時間スポット
2	耐アルカリ性	痕跡 (黒変)	5%炭酸ナトリウム水溶液 24時間スポット
3	耐水性	合格	水道水 24時間スポット
4	耐アルコール性	やや痕跡	60%エタノール水溶液 24時間スポット
5	耐溶剤性 ①	やや痕跡	キシレン 24時間スポット
6	耐溶剤性 ②	やや痕跡	塗料用シンナー 24時間スポット
7	耐シンナー性	痕跡	11-02 ラッカーシンナー 24時間スポット
8	耐湿熱性	合格	沸騰水の上に沸騰水入りステンレスカップ 15分放置
9	耐汚染性	マジック・黒	痕跡 汚染物質を24時間スポットした後、ベンジンをウエスに付けて拭き取り。 ※マジック：油性マジックを使用 ※インキ：水性染料を使用
10		マジック・赤	
11		クレヨン・黒	
12		クレヨン・赤	
13		インキ・黒	
14		インキ・青	
15			
16			
17			
18			
備考	<p>物性試験            素材 : 杉材            塗装 : 原液をウエスにてワイピング (拭き取り仕上げ) 塗装 2回塗り (着色⇒透明)            養生期間 : 1週間</p> <p>※これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出る場合があります。</p>		