

# 塗膜性能試験表

令和 年 月 日

殿

 ユニオンペイント株式会社

〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

TEL 0297-61-8033 FAX 0297-61-8032

製品名 92-9410 EG2液アクア サンジング

92-9410 主剤/92-9701 共通硬化剤=10/1

--	--	--

試験項目		試験成績	試験方法
1	鉛筆硬度	HB	鉛筆硬度 三菱ユニ 48時間後
2	密着性	100/100	2mm 碁盤目クロスカット試験
3	寒熱繰り返し試験	合格	+60℃×2時間、-20℃×2時間 5サイクル
4	耐水性	合格	水道水 24時間スポット
5	耐シンナー性	合格	11-02 ラッカーシンナー 24時間スポット
6	耐アルコール性	合格	60%エタノール水溶液 24時間スポット
7	耐酸性	合格	5%酢酸水溶液 24時間スポット
8	耐アルカリ性	合格	5%炭酸ナトリウム水溶液 24時間スポット
9	耐汚染性	マジック・黒	若干痕跡
10		マジック・赤	若干痕跡
11		クレヨン・黒	合格
12		クレヨン・赤	合格
13		インキ・黒	合格
14		インキ・赤	痕跡
15		醤油	合格
16		ソース	合格
17		ウイスキー	合格
		汚染物質を24時間スポットした後、ベンジンをウエスに付けて拭き取り。 ※マジック：油性マジックを使用 ※インキ：水性染料を使用	
		汚染物質を24時間スポットした後、水洗しウエスで拭き取り。	
備考	物性試験 ナラ突き板に2度塗り塗布1週間後に試験		