

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

J-D No 品名	13 - 35 EL無酸クリヤー
系 統	硝化綿上塗り塗料
用 途	一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど
使用シンナー	82 - 917 ユニエコAFラッカーシンナー

シンナーの 希釈率と粘度	シンナー希釈率	120%	140%	160%	180%
	10 での粘度	28	20	16	14
	20 での粘度	22	18	15	13
	30 での粘度	20	17	14	12

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

塗装方法による適性粘度

塗 装 方 法	粘 度
刷毛塗り	14 ~ 20秒
エアースプレー	10 ~ 14秒

温 度 と 乾 燥 時 間	温 度	10	20	30
	指触乾燥	12分	8分	5分
	指圧乾燥	35分	25分	15分
	硬化乾燥	3時間	2時間	1時間

一回の塗布量	6 ~ 10 g / 尺 <sup>2</sup> ( 65 g ~ 110 g / m <sup>2</sup> )
--------	---

- 使用上の注意
- (1) 希釈には、必ずユニエコAFラッカーシンナーをご使用下さい。
  - (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11 - 09ノンブラを添加してください。