

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿



〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

Tel. 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名 13-02 ELクリヤーラッカー

--	--	--

試験項目	試験成績	試験方法
1 指触乾燥	8分	90g/m ² at 20℃
2 指圧乾燥	25分	90g/m ² at 20℃
3 硬化乾燥	3時間	90g/m ² at 20℃
4 付着性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
5 寒熱繰返し試験	合格	60℃×2時間⇔-20℃×2時間 5サイクル
6 引っかき硬度	F	鉛筆法 三菱ユニ
7 不粘着性	合格	40℃ 500g 2時間
8 耐衝撃性	合格	デュポン式1/4インチ 500g×20cm
9 耐水性	合格	60℃の温水1時間浸漬後、60℃×2時間乾燥
10 耐石油ベンジン性	合格	石油ベンジン 2時間スポット
11 耐酸性	合格	5%酢酸水溶液 2時間スポット
12 耐アルカリ性	合格	1%炭酸ナトリウム水溶液2時間スポット
13		
14		
15		
16		
17		
18		
備考		